

Противопожарный акриловый герметик CP 606



A flexible acrylic sealant for firestopping construction joints requiring movement capability as well as heavy concrete wall and floor penetrating forms. The product can be used for firestopping in concrete walls, floors and ceilings. It is suitable for use in firestop applications. The sealant is easy to apply and can be painted over.

Calfeutrage en acrylique flexible conçu pour les joints de construction coupe-feu devant résister à un mouvement, de même que pour les ouvertures pratiquées dans les murs et le sol ainsi que éléments de fixation encastrés dans les murs.

Un obturador acrílico flexible para construcción del fuego en las juntas de la construcción que requieren capacidad de desplazamiento, así como para aplicación en grietas del piso y las paredes.



Firestop Acrylic Sealant
CFS-S ACR C
435860

Flexible Firestop Sealant

- Protects most typical joints and many typical penetrations
- Paintable
- Easy clean-up with water

Calfeutrage coupe-feu flexible
* El producto es compatible con pintura acuosa.
* El uso recomendado es en construcción.

Противопожарный акриловый герметик CP 606

Акриловый противопожарный герметик для соединений, подверженных малой деформации до 12,5%



Области применения

- Заделка швов примыкания стен и перекрытий
- Заделка фланцевых соединений воздуховодов
- Заделка отверстий при прокладке стальных трубопроводов

Преимущества

- Для проходок подверженных деформации до 12,5%
- Обладает высокой адгезией к различным базовым материалам
- Низкая усадка после отверждения
- Не пропускает дым, газ и шум
- Ширина швов до 100мм

Технические характеристики


CP 606	
Химическая основа	На водной основе
Емкость упаковки	310 мл
Максимальная деформация	12.5 %
Время затвердения (at 23° C / 50 % r.H.)	~3 мм / 72 час
Температура применения	5° C – 40° C
Температура хранения и транспортировки	5° C – 25° C
Термостойкость	-40° C – 80° C
Срок хранения	24 месяца
Документы	ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30247.1, British Standard BS 476,




Наименование	Объем	Цвет	Описание	Упаковка	Артикул
Картридж	310 мл	Белый	Противопожарный акриловый герметик CP 606	1 шт	209625
Дозатор			СВ 200-P1	1 шт	2005843
Семинар-практикум по противопожарным системам Hilti				1 шт	2068192

Инструкция по применению

Очистите отверстие: стороны и поверхности, на которые наносится силиконовый герметик CP 606, должны быть прочными, сухими и очищенными от пыли, грязи, масла. Заполните отверстие проходки (шва) негорючей минеральной ватой плотностью не менее 100 кг/м³, таким образом, чтобы осталось пространство для герметика. Используя дозатор нанесите герметик на заданную глубину. Выровняйте слой герметика влажным шпателем. После этого дать герметику засохнуть. Прикрепите маркировочную табличку с указанием установщика, материала и даты установки (если необходимо).



Герметизация деформационных швов





Герметизация трубных проходок

Области применения и предел огнестойкости

Тип узла	Тип изоляции	Предел огнестойкости	Толщина перекрытия	Дополнительные условия
Огнестойкий гидроизолирующий узел	-	240 IE	180 мм	Толщина наносимого слоя рассчитывается по противопожарному калькулятору Hilti Минимальная толщина слоя 6 мм
Узел пересечения стальными трубами ограждающих конструкций	Негорючая изоляция	180 IE	Для стен: от 150 мм Для перекрытий: от 200 мм	Толщина наносимого слоя рассчитывается по противопожарному калькулятору Hilti Минимальная толщина слоя 6 мм
Фланцевые соединения воздуховода	-	120 IE	-	Наносится по периметру фланца толщиной 1 мм


Применение противопожарного герметика CP 606 при заделке проходки с металлической трубой



Примечание: применяется негорючая минеральная вата плотностью от 100 кг/м³.

Согласовано									
Взамен инв. №									
Подпись									
Инв. № подл.	Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			
	Разработал				Кдиргаалиева				
	Проверил				Кандрашкин				
	Н. контр.								
							Стация	Лист	Листов
								1	
							Противопожарная химия		
							Применение противопожарного герметика CP 606		

Применение противопожарного герметика CP 606




Примечание:

1. Применяется негорючая минеральная вата плотностью от 100 кг/м³.

						Противопожарная химия		
изм.	кол.уч.	лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разраб.		Вершкова				Стадия	Лист	Листов
Пров.		Кандрашкин				П	4	
						Применение противопожарного герметика CP 606		

Заделка швов между строительными конструкциями с применением противопожарного герметика CP 606




Примечание:

1. Применяется негорючая минеральная вата плотностью от 100 кг/м³.

						Противопожарная химия		
изм.	кол.уч.	лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разраб.	Вершкова					Стадия	Лист	Листов
Пров.	Кандрашкин					П	2	
						Применение противопожарного герметика CP 606		

Применение противопожарного герметика CP 606 в месте примыкания перекрытия к вертикальной стене



Примечание:

1. Применяется негорючая минеральная вата плотностью от 100 кг/м³.

						Противопожарная химия		
изм.	кол.уч.	лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разраб.		Вершкова				Стадия	Лист	Листов
Пров.		Кандрашкин				П	3	
						Применение противопожарного герметика CP 606		

Сервисы

Обладая более чем 20-летним опытом работы по всему миру, компания Hilti является одним из ведущих поставщиков противопожарных систем. Мы активно помогаем Вам с проектами, предоставляя:

- быстрые инженерные решения
- необходимую техническую литературу
- обучение и демонстрацию продукции
- соответствие конкретным требованиям проекта
- профессиональная консультация специалистов по противопожарной химии

Предписания по технике безопасности



Xn – вредно для здоровья

Содержит изоцианат. Соблюдайте указания изготовителя.

- R 20 Угроза для здоровья при вдыхании.
- R 36/37/38 Вызывает раздражение глаз, органов дыхания и кожи.
- R 42/43 Возможен аллергический эффект при вдыхании и попадании на кожу.
- S 2 Не допускайте попадания в руки детей.
- S 23 Не вдыхайте пар.
- S 51 Применяйте только в хорошо проветриваемых помещениях.
- S 24/25 Избегайте контакта с глазами и кожей.
- S 26 При попадании в глаза их следует немедленно тщательно промыть водой и обратиться к врачу.
- S 28 При попадании пены на кожу следует немедленно смыть ее водой с мылом.
- S 36/37/39 При работе следует надевать защитную одежду, защитные перчатки и защитные очки/защитную маску.
- S 45 При несчастном случае или появлении недомогания немедленно вызовите врача (по возможности покажите ему эту этикетку).

Hilti не несет ответственность за повреждения, вызванные следующими обстоятельствами:

- нарушение предписанных условий хранения и транспортировки;
- несоблюдение указаний инструкции по применению и установочных данных;
- неправильное использование;
- другие факторы, которые не известны Hilti или не входят в сферу ответственности.



8 800 700 52 52 | hilti.ru

Hilti. Работает лучше. Служит дольше.